纸和纸板 层间结合强度测定仪

Internal bond strength (Scott type)

用途（Application）

层间结合强度测定仪用于检测纸张和纸板层间结合强度（纸张层与层之间、纸张内结合）的检测仪器，该层间结合强度可以同时可用于检测纸张复合材料、薄膜复合材料等等片状材料的内结合强度。

标准依据（Standard）：

GB/T 26203、ASTM T569 pm-00

技术参数（Parameter）：

- 试样尺寸： 标准试样尺寸 25.4mm*25.4mm
- 取样数量：取样方式为5个一批次
- 试样平行度：小于0.1mm
- 最大取样厚度：1.5mm
- 常用试样压力：(690±21)kpa 或（1034±34)kpa，根据不同的试样厚度使用。
- 试样夹持力： 试样夹持范围在0~600N（可调）
- 冲击角度：标准冲击能量释放角度 90°
- 二级重力结构：二级重力重叠，确保二级测量结构的精准度
- 分辨率： 数据采集分辨能力 0.001lbf/in²，5000脉冲高精编码器。
- 释放方式：全自动释放
- 双面胶条件：双面胶对不锈钢粘力大于486N/m
- 测量范围 ：A 档：（0~500）J/M²；B 档：（500~1000）J/M²，(0~1500J/M² 选配)

  C 档：（1000~1500）J/M² 档为选配档据不同的纸种选择不同的测试档位。
- 自我校准：可实现即使校准
- 油路满量程系统：配备独立加油窗口，可快速完成加油工作
- 油路排气系统：配备独立排气窗口，可快速完成排气工作
- 示值误差： A 档：±1J/M²；B 档：±2J/M²
- 单位： J/M2 、lbf/in² interchange
- 人机界面：3.2in 液晶显示，实时显示测试数据
- 软件：可选择电脑连接软件，办公文件处理文档、终端 A4打印（选配）
- 打印输出：模块式一体热敏打印机
- 外形尺寸：500m×400cm×650mm
- 重量： 45KG

IMT-CJ01 层间结合强度测定仪

更快捷加油排气



更快精准更加稳定

更好操作双倍效率

IMT-CJ01A 层间结合专用取样器

技术参数（Parameter）： (专用取样器)

- 取样尺寸：25.4mm*140mm
- 两长边平行度：≤0.015mm
- 取样厚度：(0.05~1.2)mm
- 外形尺寸：About 580*150*620mm
- 重量 ：15kg